

PRÜFZEUGNIS (V)

über die Untersuchung von Gummiprüfproben "Mischung EDK - 70" gemäß KTW-Empfehlung 1.3.13 des Bundesgesundheitsamtes

Hersteller : AVK Gummi A/S, Lasby, Dänemark
 Art der Proben : Gummiqualität (EPDM)
 Bezeichnung der Proben : "Mischung EDK - 70"
 Art der Prüfkörper : Probepplatten
 Eingang der Proben : 25.03.1994
 Probenehmer : Auftraggeber

Untersuchungsergebnisse

1. Rezeptur wurde vorgelegt und überprüft
 2. Grundanforderungen: O:V-Verhältnis 1:25 cm²/cm³


	1.-3. Tag	4.-6. Tag	7.-9. Tag	Richtwert für 3. Extraktion
Klarheit, Färbung, Geruch, Geschmack, Schaumbildung	n nb	n nb	n nb	nicht nennenswert beeinflusst
C-Abgabe [mg C/m ² d]	19	14	10	≤ 60,0
Cl ₂ -Zehrung [mg Cl ₂ /m ² d]	180	130	90	≤ 75,0

3. Zusatzanforderungen:

Aromatische Amine [mg/m ² d]	< 0,0003	< 0,0003	< 0,0003	
Phenole [mg/m ² d]	0,05	0,04	0,04	

Die untersuchten Gummiprüfproben "Mischung EDK - 70" entsprechen den KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes (BGes.Bl. Jg. 86 6. Mitt. ff) im Bereich Dichtungen D1 und D2. DE

Karlsruhe, den 19.05.1999



Dr. I. Wagner

Die Veröffentlichung des Prüfzeugnisses - vollständig oder in Auszügen - ist ohne ausdrückliche Genehmigung von seiten der Prüfstelle nicht gestattet.
 Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses ist auf 5 Jahre ab Datum der Ausstellung begrenzt.